

# DELTA PROTEKT® (LICENCE DORKEN)

## PRESENTATION DU PROCEDE ■ ■ ■

Procédé non-électrolytique de zinc lamellaire avec finitions de couleur argenté pour la protection contre la corrosion des pièces en aciers et en fonte.

Procédé totalement exempt de chrome.

Le système est constitué d'une sous couche inorganique à haute teneur en lamelles de zinc et aluminium (DELTA PROTEKT KL100) et de couches de finitions type vernis inorganique aqueux à base de silicium de la série VH300.

## PROPRIETES ■ ■ ■

- Film sec : de 5 à 15 µm
- Tenue Brouillard Salin > 200 heures avant apparition de rouille blanche  
> 600 à 1000 heures avant apparition de rouille rouge
- Protection cathodique par effet sacrificiel de zinc
- Effet barrière par superposition de lamelles de zinc et d'aluminium
- Résiste aux solvants organiques
- Résiste à des températures inférieures à 180°C
- Aucune fragilisation par l'hydrogène
- Diminution de la corrosion galvanique avec l'aluminium
- Maîtrise des coefficients de frottement
- Protection contre les produits chimiques tels qu'acides, bases, détergents, huiles, essence etc.

## APPLICATION ■ ■ ■

- Vrac : Trempé – centrifugé

## CONDITION DE CUISSON ■ ■ ■

Delta Protekt KL100 : 200-240°C

Finition VH3XX : 180 – 220 °C

## HOMOLOGATIONS ■ ■ ■

Le DELTA PROTEKT est spécifié et utilisé par de nombreux constructeurs automobiles et par de nombreuses autres sociétés.

